

# IBENA® X55

mit PBI®

## DIN EN 469 Kompletttaufbau



### Stärker - Leichter - X55 Komplettlösung

X55 hat bereits neue Maßstäbe bei Feuerwehrschtzgeweben gesetzt. Jetzt ist X55 auch in einem Kompletttaufbau erhältlich:

- leichtes Gewicht (475 g/m<sup>2</sup>)
- hohe Atmungsaktivität (Wasserdampfdurchgangswiderstand  $R_{et}$  13,72 m<sup>2</sup> Pa/W)
- sehr gute Wärmeisolierung (RHTI<sub>24</sub> 23,2 s)
- optimales Feuchtigkeitsmanagement
- geringe Zertifizierungskosten durch Bereitstellung der DIN EN 469 Verbundprüfung
- mit IBENA® PowerShell Ausrüstung auch nach 30 Wäschen ohne Nachimprägnierung DIN EN 469 konform
- Farben Gold und Cognac
- Öko-Tex® Standard 100, Produktklasse 2
- DIN EN 469 und DIN EN 1149 geprüft



# IBENA® X55

mit PBI®

## DIN EN 469 Komplettaufbau



**IBENA® X55 mit PBI®**  
Hochleistungs PBI® Gewebe  
mit extremen Festigkeiten  
205 g/m<sup>2</sup>

**IBENA® ISO**  
3D Aramidvlies mit atmungsaktiver  
PU/PTFE Bi-Komponenten Membrane  
140 g/m<sup>2</sup>

**IBENA® DRY**  
3-dimensionaler hydrophiler  
Nomex® / Lenzing® FR Futterstoff  
130 g/m<sup>2</sup>

000 - Gold



330 - Cognac



DIN EN 469



DIN EN 1149



**OEKO-TEX®**

CONFIDENCE IN TEXTILES

**STANDARD 100**

A04-0617 HOHENSTEIN HTTI

Gepüft auf Schadstoffe.

[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

IBENA Protect GmbH

Peterskamp 20

D-46414 Rhede

Tel.: +49/2871/287-123 / -124

Fax: +49/2871/287-130

E-Mail: [protect@ibena.de](mailto:protect@ibena.de)

[www.protect.ibena.de](http://www.protect.ibena.de)

# PROTECT